

## Informācija

**Ultracrete Cempoint** ir cementējoša java šuvju aizpildīšanai. Izstrādāta ķieģeļu, bloku un akmens mūru šuvju aizpildīšanai. Tā ir paredzēta arī betona bloku un plākšņu šuvju aizpildīšanai. Pievienojot ūdeni, veidojas viegli iestrādājama masa, kura ir salizturīga. **Ultracrete Cempoint** ir elastīga, ekonomiska, ātri un viegli pielietojama, samazina izmaksas un laiku.

## Tehniskie parametri

**Ultracrete Cempoint** ir cementējoša šuvju java, kura sastāv no īpaša cementa, polimēriem un citiem komponentiem. Iepakota 20kg pakās un ir pieejama standarta un īpašās krāsās, ieskaitot dabīgi pelēka, gaiši brūna smilšu, dzeltenbrūna krāsās.

## Sagatavošana

Lai nodrošinātu tīras šuves, tās ir jāattīra no smiltīm. Pārlicinieties, ka uz virsmas nav eļļas, krāsas, u.c. traipu, ja tomēr ir, tad virsma būtu jānoslīpē. Pirms apstrādājamās virsmas samitrināšanas, notīriet putekļus ar birsti, kuri radušies slīpēšanas laikā. Neiestrādājiet javu vietās, kurās ūdens vēl nav iesūcies.

## Jaukšana

Ielejiet traukā vai maisītājā līdz 3.6 litriem tīra ūdens. Ieberiet pakas saturu un maisiet 3-5 minūtes, sasniedzot viendabīgu masu. Ļaujiet tai pastāvēt 5 minūtes.

**Lūdzu iegaumējiet:** Vienmēr maisījumu pievienojiet ūdenim. Daļēja sajaukšana ir pieļaujama, bet ir jākontrolē ūdens daudzuma pievienošana.

## Pielietošana

Iepildiet javu pistolē. Iestrādājot materiālu priecinieties, ka pistole cieši pieguļ pamatnei, lēnām virziet pistoli pa sagatavotajām šuvēm. (*Cempoint* pistoli, tūbiņu un uzgali ir iespējams iegādāties).

## Cementējoša java šuvju aizpildīšanai



## Īpašības un priekšrocības

**Ultracrete Cempoint** is a ir cementējoša šuvju java.

- Viegli sajaucās ar ūdeni.
- Ideāla saderība ar citiem materiāliem.
- Izturīga pret sasalšanu.
- Sabalansēta saraušanās spēja.
- Viegli un ātri pielietojama.
- Ražota saskaņā ar Kvalitātes Vadības Sistēmu BS EN ISO 9001: 2000.

## Ieteicamais pielietojums

Ķieģeļu, bloku, akmens mūrējuma šuvju šuvošanai. Granīta bruģa, plākšņu un bruģējuma šuvju šuvošanai.

## Līdzīgie produkti

<b>Ultracrete HS</b>	Augstas kvalitātes bruģēšanas betons
<b>Ultracrete Flowpoint</b>	Ātri ieklājama plūstoša java

## Veselība un drošība

Šis produkts satur cementu, kurš sajaucoties ar ūdeni kļūst sārmais var radīt iekaisumus uz ādas. Darbiniekiem ir jālieto aizsargapģērbs un darba vietai ir jābūt labi vēdināmai.

Ja gadījumā produkts nokļūst acīs, tad nekavējoties acis ir jāskalo ar lielu daudzumu ūdens. Ja simptomi nemazinās, ir nepieciešama medicīniskā palīdzība. Visi birstošie produkti ir jāsamaisa uzmanīgi, lai nepaceltos putekļi.

## Pabeigšana

Ar standarta šuvju instrumentu palīdzību java ir jāapstrādā kamēr tā ir mitra. Kā arī pārliecinieties, ka bloku virsma ir notīrīta kamēr java nav nožuvusi. Satiksmei piemērota pēc 7 dienām.

## Raksturīgākie laboratorijas rezultāti – *Ultracrete Cempoint*

Iestrādes laiks	45 minūtes
Sākotnējā sacietēšana	3 stunda
Galīgā sacietēšana	6 stundas
Sajauktas masas blīvums	2150 kg/m <sup>3</sup>
Spiedes stiprība	49.6N/mm <sup>2</sup> (28 dienas)
Lieces izturība	8.30N/mm <sup>2</sup>
Saķeres koeficients	1.22N/mm <sup>2</sup>
Elastības Modulis	16,800
Saraušanās	0.1%

\* Atkarībā no temperatūras – tests veikts 20°C temperatūrā. Auksta temperatūra kavē procesu, silta – paātrina

Iepakojums	<b>Ultracrete Cempoint</b> ir iepakots 25 kg maisos. Piegāde no rūpnīcas tiek veikta uz paletēm.
Uzglabāšanas laiks	Uzglabāt sausā vietā, temperatūrā 5°C – 35°C. Pareizas uzglabāšanas gadījumā aizvērtam iepakojumam uzglabāšanas laiks ir 6 mēneši. Augsta temperatūra un mitrums samazina uzglabāšanas laiku.
Gatavā produkcija	15 Litri / 20kg paka
Aprēķins	W = Platums; D = Dziļums; L = Šuves garums W (mm) x D (mm)/1000 x garums (m) = litru nepieciešamā materiāla
Standarta krāsas Īpašas krāsas	Dabīgi pelēka, Gaiši brūna Smilšakmens krāsa, dzeltenbrūna un <i>York</i> -akmens krāsa. Īpašas krāsas ir atkarīgas no produkta ražošanas laika, starp preču partijām ir iespējama krāsu dažādība.

Lai iegūtu papildus informāciju, apmeklējiet pārstāvja interneta mājas lapu [www.deltaurban.lv](http://www.deltaurban.lv) vai ražotāja mājas lapu [www.instarmac.co.uk](http://www.instarmac.co.uk).