

Informācija

Ultracrete IRR (Ātrais ceļu atjaunotājs) ir aukstās ieklāšanas virsmu asfaltbetons, kas radīts noturīgai pirmreizējai bedru izlīdzināšanai uz 2., 3. un 4. kategoriju ceļiem, kā arī gājēju ceļiem, velosipēdistu ceļiem.

Ultracrete IRR ietilpst **BBA/HAPAS** metāla konstrukciju nostiprināšanas sistēmā.

Tehniskā informācija

Ultracrete IRR ir cieta agregātstāvokļa materiāls. Uz spirta bāzes pārveidotais bitumens satur polimērus un fleksibilizatorus. Tas ir pieejams 3mm, 6mm un 10mm biezu graudu frakciju. Sapresētās uzklāšanas metode nodrošina cietas un blīvas virsmas izveidi, ko nekavējoties var lietot satiksmes vajadzībām.

Sagatavošana

Sapresējiet uzklāto masu un pamatni līdz norādītajam dziļumam zem jau esošās kārtas. Pārlicinieties, ka visi presēšanas instrumenti ir tīri un asfalta ieklāšanas vietā nav gružu. Uzklājiet **Ultracrete SCJ** uz visiem labojamā laukuma vertikālajiem stūriem.

Uzklāšana

Ar 3mm pakāpes klājumu **Ultracrete IRR** var iegūt 30mm biezu kārtu. Ieklājiet materiālu aptuveni 45mm dziļumā (lai sasniegtu 30mm sapresēto klājumu).

Ar 6mm pakāpes klājumu **Ultracrete IRR** var iegūt 60mm kārtu. Ieklājiet materiālu aptuveni 45mm dziļumā lai sasniegtu 30mm sapresēto klājumu). Tad atkārtojiet ieklāšanu otrreiz.

Ar 10mm pakāpes klājumu **Ultracrete IRR** panāk 100mm klājumu. Ieklājiet materiāli aptuveni 45mm dziļumā (lai sasniegtu 30mm sapresēto klājumu). Tad atkārtojiet ieklāšanu. Tad ieklājiet pēdējo 60mm kārtu, kas tiks sapresēta līdz 40mm, lai panāktu 100mm klājumu.

Instant Road Repair – Aukstais asfaltbetons



Īpašības un ieguvumi



Aukstā ieklājuma virsmas asfalts ir paredzēts pirmreizējai ieklāšanai uz ceļiem un metāla konstrukcijām.

- Īss labošanas laiks – nepieciešama tikai viena reize.
- Tūlīt pieejams satiksmes izmantošanai.
- Nepieciešams minimāls darbs.
- 6mm un 10mm pakāpes ir **BBA/HAPAS** piemērotas pirmreizēju noturīgu labošanas darbu veikšanai ietvēm, riteņbraucēju celiņiem un 2, 3 & 4 kategorijas brauktuvēm.
- Ražots atbilstoši Kvalitātes Vadības Sistēmai BS EN ISO 9001:2000.

Ieteicamais pielietojums

Noturīgs labošanas materiāls lūkām 2,3 & 4 brauktuvju, gājēju celiņu un riteņbraucēju celiņu lūkām. Ideāli piemērots arī privātiem piebraucamajiem ceļiem, bedru labošanas darbiem un labošanas darbiem ap lūkām.

Pēdējā uzklāšana

Vēlreiz uzklājiet **Ultracrete SCJ** uz visiem vertikālajiem stūriem. Vēlreiz uzklājiet **Ultracrete IRR** papildus kārtu un sapresējiet to ar jau esošo virsmu.

Ievērojiet: Visām kārtām ir papildus jāizmanto aptuveni 50% materiāla.

Līdzīgie BAA/HAPAS apstiprinātie produkti

Ultracrete QC10	Ātri cietējošs pamata pildījuma betons
Ultracrete M60	Ātri cietējoša pamata java
Ultracrete PY4	Poliestera sveķu pamata java
Ultracrete SCJ	Bitumena aukstā savienojuma izolatora aerosols
Ultracrete Instaline	Termoplasta ceļu marķējuma atjaunošanas lente
Ultracrete Instaband	Bitumena izolācijas lente

Brīdinājumi

Ultracrete IRR saistviela ir ļoti lipīga, tādēļ nepieļaujiet tās saskari ar ādu. Ir ieteicams lietot rūpniecības cimdus, priekšautu un aizsargājošos apavus.

Veselība un drošība

Sargiet ādu no saskares ar materiālu. Bitumena saistviela nedrīkst saskarties ar ādu, tomēr, ja tas noticis, notīriet to ar gēlveida tīrīšanas līdzekli. Ja viela nokļūst acīs, nekavējoties izskalojiet to ar lielu daudzumu ūdens. Ja kairinājuma sajūta nepāriet, apmeklējiet ārstu.

Specifikācija – *Ultracrete Instant Road Repair (IRR)*



	Apstiprinājis BAA/HAPAS	Krāsa	Iepakojuma izmērs
10mm klase	2,3 & 4 kategoriju brauktuves, gājēju celiņi un velobraucēju celiņi	Melns	25kg spaiņi
6mm klase	2,3 & 4 kategoriju brauktuves, gājēju celiņi un velobraucēju celiņi	Melns & tumši sarkans	25kg spaiņi
3mm blīvs maisījums	-	Melns	25kg spaiņi
Uzglabāšana	Uzglabājiet vēsā, sausā vietā ar temperatūru no 2°C līdz 35°C. Uzglabāšanas ilgums, produktu atbilstoši uzglabājot 6 mēneši, spaiņiem.		
IRR pārsegums	1m ² x 15mm (sablvēts)		
Tirdzniecības instruktaža	Ultracrete Instant Road Repair ir izgatavots un piegādāts pēc iespējas īsākā laikā, lai nodrošinātu svaigu produktu, kas ir viegli ieklājams.		

Lai iegūtu papildus informāciju, apmeklējiet pārstāvja interneta mājas lapu www.deltaurban.lv vai ražotāja mājas lapu www.instarmac.co.uk.